

Dane techniczne



Błyszczący czarny, biały i bezbarwny lakier: doskonale nadaje się do wszystkich prac rzemieślniczych i majsterkowania na drewnie, metalu, aluminium, szkłe, kamieniu, kartonie, papierze, eternicie, porcelanie i wielu plastikach do powlekania.

Właściwości

- Wysokiej jakości syntetyczna jakość
- Szybkoschnąca
- Nadaje się do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- Dobre pokrycie i siła napelniania
- Dobra trwałość koloru i połysku
- Odporny na warunki atmosferyczne, światło, odporny na promieniowanie UV
- Doskonały przepływ dla równych powierzchni
- Dobra przyczepność do prawie wszystkich powierzchni
- Odporny na zarysowania, uderzenia i uderzenia

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** żywica alkidowa
- **Kolor:** czarny, biały i bezbarwny płaszcz
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): błyszczący: 85-90 jednostek połysku
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 0,8 - 1,2 m² w zależności od koloru
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 30 minut

Niekleisty: po ok. 4 godziny

Utwardzony: po ok. 24 godziny

Pokrywalny: w ciągu 2 godzin lub po ok. 24 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** Aerosole: 10 lat, ołówki retuszarskie: 5 lat, jeśli to możliwe, przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie podłoża:

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona
- Usuń luźne płatki starych farb i odrdzew, a następnie przeszlifuj i zagruntuj.
- Przed malowaniem części z tworzywa sztucznego należy użyć podkładu DUPLI-COLOR.
- Pozostaw do wyschnięcia na 1-2 godziny.

Lakierowanie:

- Zamaskować powierzchnie, które nie będą malowane.
- Przed użyciem wstrząśnij puszką przez 3 minuty.
- Sprawdź kolor natrysku i zgodność w niewidocznym miejscu.
- Odległość oprysku: ok. 25 cm
- Spryskaj kilka cienkich warstw ok. 2 minuty przerwy.
- Ponowne malowanie w ciągu 2 godzin lub nie wcześniej niż po 24 godzinach.
- Nie lakierować lakierem akrylowym - nawet po utwardzeniu!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Order informations

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 27 września 2016 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 15.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com