



Dane techniczne



Idealny podkład jako wypełniacz i promotor przyczepności między szlifowanym a końcowym lakierem. Można go nakładać schnącymi powietrzem farbami akrylowymi, syntetycznymi lub nitro-combi. Nadaje się do metalu, drewna, ceramiki, kamienia, kartonu i wielu innych.

Właściwości

- Wysokiej jakości jakość nitro-combi
- Szczególnie wysoka siła napełniania
- Bardzo dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Szybkoschnący
- Chroni przed korozją
- Promuje najlepszą przyczepność warstwy nawierzchniowej do podłoża
- Optymalizuje połysk warstwy wierzchniej
- Zapewnia ekonomiczne nakładanie powłoki nawierzchniowej
- Szczególnie przyjazny dla użytkownika ze względu na trwałą jakość, łatwą do nakładania i szlifowania i ponownego lakierowania
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** kombinacja nitro
- **Kolor:** szary
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku:** matowy, 5-10 jednostek połysku przy kącie pomiaru 60 ° wg. zgodnie z DIN 67530
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 0,8 m² przy warstwie wierzchniej
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 15 minut

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut

Można szlifować: po ok. 2-4 godziny

- **Odporność na temperaturę:** nie dotyczy
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** pojemnik z aerozolem, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie podłoża:

- Odrdzew, przeszlifuj i oczyść powierzchnie przeznaczone do malowania.
- W razie potrzeby zastosować szpachlę.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od rdzy i tłuszczu.

Nakładanie podkładu:

- Potrząsaj puszkami przez 2 minuty.
- Testuj spray w niewidocznym miejscu.
- Uwydatnij małe wgłębienia i porowate miejsca naprawy, powtarzając natryskiwanie cienkich warstw i szlifowanie.
- Rozpylać z odległości ok. 25 cm.
- Po wyschnięciu (około 2-4 godzin) przeszlifować na mokro papierem ściernym (ziarno 600), oczyścić powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia.
- Następnie nałóż warstwę wierzchnią.
- Pokrywalny lakierami syntetycznymi, nitro-combi lub akrylowymi.
- Nie rozpylać lakierów syntetycznych!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chroń obiekt i okolice przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1-2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 15 czerwca 2016 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 15.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com