

Dane techniczne



Idealny podkład do stosowania jako wypełniacz i jako promotor przyczepności między powłoką powierzchniową a końcową.

Pokrywalny lakierami akrylowymi, syntetycznymi i nitro-combi.

Do metalu, drewna, ceramiki, kamienia, kartonu i innych.

Właściwości

- Wysokiej jakości jakość nitro-combi
- Szczególnie wysoka siła napełniania
- Bardzo dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Szybkoschnący
- Chroni przed korozją
- Promuje najlepszą przyczepność warstwy nawierzchniowej do podłoża
- Optymalizuje połysk warstwy wierzchniej
- Zapewnia ekonomiczne nakładanie powłoki nawierzchniowej
- Szczególnie przyjazny dla użytkownika ze względu na trwałą jakość, łatwą do nakładania i szlifowania i ponownego lakierowania
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** nitro-combi
- **Kolor:** szary, czerwony
- **Stopień połysku:** matowy, 5-10 jednostek połysku przy kącie pomiaru 60 ° wg. zgodnie z DIN 67530
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 0,8 m² przy warstwie wierzchniej
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 15 minut

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut

Można szlifować: po ok. 2-4 godziny

- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerosolowe o maksymalnej objętości nominalnej 400 ml

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Przygotowanie podłoża:

- Odrzew, przeszlifuj i oczyść powierzchnie przeznaczone do malowania.
- W razie potrzeby zastosować szpachlę.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od rdzy i tłuszczu.

Nakładanie podkładu:

- Potrząsaj puszkami przez 2 minuty.
- Uwydatnij małe wgniecenia i porowate miejsca naprawy, powtarzając natryskiwanie cienkich warstw i szlifowanie.
- Rozpylać z odległości ok. 25 cm.
- Po wyschnięciu (około 2-4 godzin) przeszlifować na mokro papierem ściernym (ziarno 600), oczyścić powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia.
- Następnie nałóż warstwę wierzchnią.
- Pokrywalny lakierami syntetycznymi lub akrylowymi.
- Nie rozpylać lakierów syntetycznych!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chroń obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1-2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 16 czerwca 2016 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 15.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com