

Dane techniczne



Nadaje dekoracyjny połysk felgom.

Trwała, pigmentowana powłoka ochronna do felg stalowych i aluminiowych.

Dla dodatkowej ochrony pigmentów metalowych i dla uzyskania większego połysku zalecamy uszczelnienie felg lakierem bezbarwnym Fast Finish

Właściwości

- Wysokiej jakości, szybkoschnący lakier nitro-combi
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Odporny na warunki atmosferyczne, światło i nie żółknie
- Ograniczona odporność na paliwo
- Dobra trwałość koloru i połysku
- Twarda powierzchnia, odporna na ścieranie

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** nitro-combi
- **Kolor:** srebrny
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): satynowy mat: 40-50 jednostek połysku 80 - 90 jednostek połysku po lakierowaniu błyszczącym lakierem Grand Prix Lakier bezbarwny
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na 4 felgi
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Suchy w dotyku: po ok. 60 minut

Utwardzony: po 24 godzinach

Pokrywalny lakierem bezbarwnym: po ok. 60 minut

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** aerozole 10 lat, jeśli zapewniono odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerosolowe o maksymalnej pojemności nominalnej 400 ml

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Aplikacja

Przygotowanie podłoża:

- Ostrożnie oczyścić felgi z brudu, tłuszczu i pyłu hamulcowego.
- Traktuj istniejącą rdzę porową za pomocą presto Deruster.
- Powierzchnia musi być przeszlifowana, czysta, sucha i odtłuszczona.
- Maskuj krawędzie obręczy taśmą maskującą.
- Użyj papieru, aby zabezpieczyć otaczający obszar przed pyłem.
- Zagruntuj podkładem Grand Prix.
- Po wyschnięciu lekko przeszlifować (ziarno papieru ściernego P600)

Lakierowanie:

- Przed użyciem energicznie wstrząśnij puszką przez 3 minuty.
- Przetestuj spray, aby sprawdzić dopasowanie kolorów.
- Spryskaj kilka cienkich warstw w odstępach 3–5 minut z odległości ok. 25 cm.
- Po 60 minutach schnięcia należy nałożyć lakier Grand Prix Lakier bezbarwny, aby zabezpieczyć metalowe pigmenty w lakierze.
- Nie rozpylać farb syntetycznych!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chroń obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1–2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 16 czerwca 2016 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 15.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com