

Dane techniczne



Lekka masa uszczelniająca do łatwej i profesjonalnej naprawy pęknięć i dziur w jednym procesie roboczym. Do naprawy i wygładzania uszkodzeń ścian, sufitów z gipsu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych, drewna, muru, betonu.

Nie dotyczy metalu oraz tworzyw sztucznych.

Właściwości

- Nie pęka
- Bez kurczenia się
- Szlifowanie nie jest konieczne
- Gładki i elastyczny
- Do malowania farbami lateksowymi lub olejnymi
- Doskonała przyczepność
- Zastosowania wewnętrzne lub zewnętrzne
- Bez azbestu
- Łatwość czyszczenia wodą lub wodą z mydłem (przed suszeniem)

Dane fizyczne i chemiczne

- **Baza chemiczna:** mieszanka polimerów ze specjalnymi pigmentami i wypełniaczami
- **Konsystencja:** lepka pasta
- **Kolor:** biały
- **Zapach:** łagodny akryl / amoniak
- **Gęstość:** 0,3 - 0,4 g / cm³
- **Ciało stałe nietlotne:** ok. 42 - 49% (waga)
- **Wartość pH:** ok. 7 - 9
- **Temperatura zapłonu:** <94 ° C
- **Temperatura aplikacji:** od + 10 ° C do + 30 ° C
- **Odporność na temperaturę:** od -20 ° C do + 80 ° C
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): Do malowania po ok. 30 minut farbami rozpuszczalnymi w wodzie i po ok. 2 godziny z farbami syntetycznymi.
- **Stabilność przechowywania:** 24 miesiące w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, pod warunkiem przechowywania w chłodnym i suchym miejscu (= 5 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%). Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać 25 ° C przez dłuższy czas. Chroni przed wilgocią, bezpośrednim słońcem i źródłami ciepła.
- **Rozmiar:** pojemnik HDPE z 240 ml, 480 ml, 950 ml zawartości

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Aplikacja

- Powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Usunąć pozostałości starej farby i łaty.
- Nakładać w temperaturze otoczenia od + 10 ° C do + 30 ° C.
- Dobrze wymieszać produkt przed użyciem.
- W razie potrzeby lekko rozcieńczyć wodą.
- Zastosuj wstępne wypełnienie szpachlą, naciśnij i wygładź.
- Optymalna grubość powłoki 5 - 30 mm.
- Do malowania po ok. 30 minut farbami rozpuszczalnymi w wodzie i po ok. 2 godziny z farbami syntetycznymi.
- W zastosowaniach zewnętrznych produkt musi zostać pomalowany.

Porady

- Nowe, niepomalowane, porowate powierzchnie należy wcześniej zagruntować.
- Pozostawić do wyschnięcia.
- Nie nakładać, gdy spodziewane są opady deszczu lub mrozu, a nie na zewnętrzne poziome powierzchnie, na których może wystąpić zalewanie!
- Nie stosować na powierzchniach metalowych lub plastikowych!
- Nie jest przeznaczony do stosowania jako mieszanka spoin!
- Nie należy używać jako gładzi do wygładzania dużych, szorstkich powierzchni!
- Lepkość napelnienia wstępnego można zmienić przez indywidualne dodanie wody.
- Po dłuższym przechowywaniu zaleca się dodanie wody w celu przywrócenia pierwotnego stanu.
- Plamy z materiału można łatwo usunąć wodą lub mydłem i wodą (przed utwardzeniem).

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 3 lipca 2012 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 15.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com