

Dane techniczne



DUPLI-COLOR Galvinol to specjalny podkład poprawiający przyczepność na bardzo gładkich i nieporowatych powierzchniach, takich jak cynk, stal ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium, miedź, szkło, porcelana i inne gładkie powierzchnie.

Pozostaje lepki na powierzchni i tworzy idealny promotor przyczepności do następnego malowania za pomocą DUPLI-COLOR Alkyton Protection Rust.

Właściwości

- Rozpuszczalnik zawierający specjalny podkład
- Do aplikacji pędzlem
- Tworzy lepką powierzchnię jako promotor przyczepności

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** akryl na bazie solwentu
- **Kolor:** niebiesko-przezroczysty
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wydajność:** Teoretyczny: 35 m² / l Praktyczne pokrycie zależy od wielu czynników, takich jak szorstkość podłoża i straty materiału podczas aplikacji
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): Proszek: pozostaje lepki Ponowne malowanie: po min. 30 minut, ale co najmniej po 24 godzinach
- **Gęstość:** 0,87 kg / ltr.
- **Lepkość:** 16-24 sek.
- **Zawartość ciał stałych:** 7% objętościowo
- **Zawartość LZO:** maks. 741 g / l, kategoria A / h Wartości graniczne UE: 750 g / l (2007) / 750 g / l (2010)
- **Odporność na temperaturę:** do 100 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 5 lat od daty produkcji w nieotwieranej puszcze, jeśli jest przechowywany w suchych, dobrze wentylowanych miejscach, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w temperaturach od 5 ° do 35 ° C.
- **Utylizacja:** Umieść tylko pustą puszkę w koszu. Zanieś puszki z resztkami farby do specjalnego pojemnika na odpady.
- **Rozmiar:** maks. objętość nominalna = 250 ml lub 750 ml

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Przygotowanie:

- Usuń olej, tłuszcz i wszelkie inne zanieczyszczenia powierzchni za pomocą zasadowego lub pod wysokim ciśnieniem (para), czyszcząc w połączeniu z odpowiednimi detergentami.
- Całkowicie usuń poprzednie powłoki.
- Używaj w zależności od potrzeby szczotki drucianej, piaskowania lub papieru ściernego.
- Podczas aplikacji powierzchnia musi być czysta i sucha.

Lakierowanie:

- Aby zapewnić jednorodność, lakier należy dokładnie wymieszać przed użyciem.
- DUPLI-COLOR GALVINOL Specjalny klej adhezyjny jest przeznaczony do aplikacji pędzlem.
- Nie zaleca się nakładania przez rozpylanie powietrzem lub natryskiwanie bezpowietrzne.
- Używaj naturalnego włosia, długich szczotek do włosów.
- Nałóż podkład bardzo cienkimi, jednolitymi warstwami.
- Nakładać w dobrze wentylowanych miejscach.
- Podczas nakładania obszar otaczający, podłoże i podkład adhezyjny powinny mieć temperaturę powyżej 5 ° C i poniżej 35 ° C.
- Nałożyć warstwę wierzchnią najwcześniej po 30 minutach, ale w ciągu 24 godzin.
- Im dłużej zwlekasz, tym większe jest ryzyko, że na lepkiej powierzchni pojawią się cząsteczki kurzu i brudu.

Sprzątanie:

- Użyj białego spirytusu

Warunki aplikacji:

- Temperatura powietrza, podłoża i materiału powłokowego: od 5 ° do 35 ° C
- Względna wilgotność powietrza: poniżej 85%
- Temperatura podłoża: co najmniej 3 ° C powyżej punktu rosy.

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 29 lutego 2012 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 26.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com