

Teknik Bilgi 2K Linemarker



Yüksek kapasite gerektiren (örneğin; forklift trafiği olan sanayi işaretlemeleri, araba parkları, sanayi tesisleri vb.) iç ve dış alan işaretlemeleri için 2K-Yüksek performans ürün

Renkler: beyaz, trafik sarısı, kırmızı

Linemarker şu [aksesuarlarla](#) kullanılabilir:

- Speedliner²
- Speedmarker uzun
- Speedmarker kısa
- Speedmarker 2-tekerlekli

Aksesuarlar tüm COLORMARK iş ortaklarında mevcuttur.

Kalite ve özellikler

- Yüksek kapama gücü, hızlı kuruma kalitesi
- Yer uygulamaları için olan özel valf sivri köşelere de uygulanabilir
- Özellikle Speedliner²'de kullanım için
- İçerikler: 500 ml
- hızlı direnç
- su, lastikler, motor yağı, dizel, yol tuzu seyreltme, alkol vb.'ye çok iyi dayanıklılık
- Kalıcı işaretlemeler için (işaretlemenin dayanıklılığı yüzeye, lokasyona (iç alan/dış alan) ve günlük yüke bağlıdır)
- Aşınmaya çok dayanıklı
- Farklı zemin yapılarına çok iyi uyum

Fiziksel ve kimyasal veri

- **Renkler:** beyaz, trafik sarısı, kırmızı
- **Depolama dayanıklılığı:**
Uygun depolama sağlanırsa 3 yıl (=10°-25°C, maksimum hava nemliliği %60)
- **Verim:**
Zeminin durumuna ve rengine bağlı olarak, Yaklaşık 10 cm genişliğinde 30 m için 500 ml yeterli
- **Kuruma süresi (300µm ıslak kalınlıkta ve 20°C, %50 nisbi hava nemliliğinde):**
Toz kuruma: yaklaşık 45 dakika sonra
Yürünebilir: yaklaşık 6 saat sonra
tam yükleme yapılabilir: yaklaşık 12-14 saat sonra
- **Damlama süresi:** yürüdükten 1 saat sonra
- **İçerikler:** aerosol kutular maksimum brüt hacim 500 ml
- **UV- dayanıklılığı:** UV - dayanıklılığı verir

Uygulama:

Sadece profesyonel kullanım için

A komponentlerini sertleştirici ile karıştırma:

- Koruma başlığını kutunun altından çıkarın ve pini içindeki halka yardımı ile tamamen dışarı çıkarın. Böylece, alüminyum kartuş duvarına girecek olan bıçak açığa çıkacak.
- Sonra, kartuş 360° dönecek, tamamen açılacak ve sertleştirici ortaya çıkacak
- A komponentlerini sertleştirici ile uygun önceden belirlenmiş oranda karıştırmak için, kutuyu kuvvetlice çalkalayın.
- Kutuyu 2 dakika kuvvetlice çalkalayın
- Sprey testleri yapın
- Damlama süresi 24 saat (20 °C)

Kullanıma hazır izosiyanat içeren kaplama materyalleri solunum sistemini rahatsız edebilir ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Buhar ve sprey pusunun solunması ile duyarlılaşma riski oluşur. İzosiyanat içeren maddelerle uğraşırken, solvent-bazlı kaplamalarla ilgili tüm talimatları gözden geçirmelisiniz. Özellikle, sprey pusu ve buhar solunmamalıdır. Alerji ve astım hastaları ve solunum rahatsızlıklarına yatkın insanlar izosiyanat içeren materyallerle çalışmamalıdır.

Sipariş bilgileri

21 Ağustos 2014'ten itibaren bu sürüm, bundan önceki tüm versiyonların yerini almıştır.

Print date: 17.08.2026